

Мастика гидроизоляционная СЕЙФИТИ

ТУ 20.30.22-002-82564502-2021

Мастика гидроизоляционная СЕЙФИТИ представляет собой раствор нефтяных битумов в органических растворителях с введением наполнителей, пластификаторов и специальных функциональных добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Мастику применяют для гидроизоляции деревянных, стальных и бетонных конструкций, в том числе подземных сооружений, контактирующих с влажной средой, а также для ремонта кровель из битумных материалов.

Допускается применение в условиях слабо- и средне агрессивных грунтовых сред.

Наименование показателя	Норм.	Ед. изм.	Значение	Допуск
Прочность сцепления с основанием: - с бетоном - с металлом	ГОСТ 26589	МПа	0,2 0,2	не менее
Водопоглощение в течение 24ч, по массе	ГОСТ 26589	%	0,4	не менее
Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 31939	%	65-75	-
Водонепроницаемость в течение 10 мин при давлении 0,03 МПа	ГОСТ 26589	-	выдерживает	-
Температура размягчения (КиШ) сухого остатка	ГОСТ 26589	°С	80,0	не менее
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -5 °С	ГОСТ 26589 и п. 5.12 ТУ 20.30.22-002-82564502-2021	-	трещин нет	-
Время высыхания при температуре 20±2 °С	ГОСТ 19007 и п. 5.6 ТУ 20.30.22-002-82564502-2021	час	24,0	не более
Средний расход мастики при рекомендованной толщине слоя 0,5 мм	-	л/м2	0,5	-
Упаковка			металлическое ведро 21,5 л	
Масса брутто	-	кг	20,0	±2%
Масса нетто	-	кг	18,0	±2%

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Основание предварительно обработать битумным праймером Сейфити.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом. При работе в условиях отрицательных температур (при температуре ниже +5°C), состав рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не ниже +18°C.

Мастика наносится при помощи валика, кисти или швабры. При гидроизоляции помещений по гидроизоляционному слою мастики делают цементно-песчаную стяжку.

Производство работ рекомендуется осуществлять при температуре окружающей среды **от -20°C до +40°C**.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до +40°C вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Работы с мастикой проводить на открытом воздухе, вдали от нагревательных приборов и открытого пламени, не курить. Мастика огнеопасна. Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Вышеприведенная информация базируется на нашем уровне знаний и производства. Новые исследования и усовершенствование продукта могут быть причиной появления дальнейших версий техлистов. По этой причине мы оставляем за собой право на внесение в них изменений без предварительного предупреждения.

Указанные характеристики относятся к стандартной продукции. Возможность каких-либо изменений или запросы на специальные продукты обсуждаются отдельно и заранее.